

## Технический Паспорт Лак бесцветный 2K HS

**Продукт:** Бесцветный акриловый 2K лак со высоким содержанием нелетучих компонентов.






**Свойства:** Обладает высокой стойкостью к климатическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению. Комплект состоит из лака и отвердителя к лаку

- Легко и комфортно наноситься
- Высокий глянец после нанесения
- Короткое время сушки
- Прекрасно полируется после высыхания.
- Отличная адгезия к различным поверхностям.

Цвет - прозрачный

Плотность-0,98кг\л.

### Подготовка и нанесение:

	Пропорции смешивания компонентов		
		По объему	По весу
	Акриловый лак	2	100
	Отвердитель	1	50
	Разбавитель	15-20%	13-18
	Вязкость рабочей смеси 17 – 18 сек, Ford 4/20C		
	Жизнеспособность смеси 3 часа при 20 С		
	Краскораспылитель :Сопло 1,3÷1,4 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 2 -4 бар		
	Количество слоев 2 полных слоя Толщина сухого покрытия – 25 - 30 м / слой		
	Время испарения		
	- межслойная выдержка	5-10 минут	
	- выдержка перед сушкой	Мин10 минут	
	Сушка при 20 С:	Сушка при 60 С	ИК Сушка
	Монтаж:7 часов	Монтаж: 25мин	30 мин
	Полное высыхание: 18 часов		
	При температуре ниже 20 С время высыхания значительно увеличивается		

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

**Полировка:** При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через сутки после высушивания поверхности в камере.

**Хранение:** Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

**Гарантийный срок хранения:**

Лак акриловый бесцветный - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления