



Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном GLASS




2К полиэфирная стекловолоконная шпатлевка предназначена для ремонта отверстий и разрывов, а также мест поврежденных коррозией, на таких поверхностях как сталь и стеклопластик. Образует очень прочную поверхность. Возможна абразивная обработка. Не гигроскопична, обладает хорошей адгезией. Может быть подвергнута формовке. Совместима с любыми лакокрасочными системами.

Рекомендована для стали, алюминия, оцинкованных покрытий, армированных пластиков. Не рекомендуется для использования поверх покрытий, грунтов, термопластичных отделочных покрытий.

Летучие органические вещества.

V.O.C.= 250 [g/l]


Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].



Параметры смешивания: добавить активатор 5-15°C - 3%; 15-30°C - 2%



Сушка при 20°C - 16-30 мин
ИК сушка: короткими волнами - 2-3 мин.
Средними - 5-7 мин, Дистанция 60см



Жизнеспособность смеси
3-5 мин при 20°C



Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.

Рекомендации по применению.

Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность. Промыть и высушить.
2. Обезжирить. Вытереть насухо.
3. Шлифовка поверхности P80 - P120
4. Кромки шлифовать P180 - P240
5. Удалить все следы шлифования сжатым воздухом.
6. Обезжирить.

Нанесение:

1. Не наносить на неотшлифованные подложки.
2. Использовать рекомендованное количество активатора во избежании дефектов.
3. Не наносить краску непосредственно на SOFT во избежании абсорбции.
4. Перед применением выдержать при комнатной температуре.