



Описание:

Прозрачный лак AUTOCLEAR MS 2:1 характеризуется средним содержанием сухого вещества, хорошей текучестью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и высоким глянцем. Устойчив к царапинам и механическим повреждениям. Может применяться для частичной или полной окраски автомобиля.




Параметры смешивания 2:1
рекомендуемое соотношение для
температуры 20°C



Рабочая вязкость
14-15 сек при 20°C
DIN4



Сушка
30 мин при 60°C
5 – 6 ч. при 20°C



Время испарения
10 мин при 20°C



Нанесение
HVLP / RP / LVLP
Дюза 1,3



2-3 слоя
Толщина 35-40 μm
Давление 2,0 - 3,0 бар.