




## Грунт-наполнитель 5:1 HS




Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель характеризуется очень высоким содержанием сухого остатка (эквивалент UHS). Как следствие отличается великолепными наполняющими свойствами и легкостью в обработке. Устойчив к образованию потеков на вертикальных поверхностях. Рекомендован для промышленной и ремонтной окраски любых транспортных средств. Низкое содержание летучих веществ (Low VOC).



Параметры смешивания 5:1  
0-10% разбавитель




Параметры нанесения  
1,7-2,5 мм  
2-3 bar




Рабочая вязкость  
45 - 55 секунд при 20°C



Сушка при 60°C - 40 мин  
ИК сушка: короткими волнами - 20 мин.  
Средними - 15 мин. Дистанция 60см



Жизнеспособность смеси  
90 мин при 20°C



Время испарения между слоями необходимо выдержать не менее 10 минут.  
Перед сушкой: 10 минут.

**Техника нанесения.** Нанесите до четырех одинарных слоя, соблюдая выдержку между слоями 10 мин.

**Толщина плёнки.** 80 - 100 микрон слой, до 320-400 микрон в четырех слоях.

**Время сушки.** На отлип 45 минут при 20°C, 20 мин при 60°C; Полное высыхание 5 часов при 20°C, 40 мин при 60°C

**ИК сушка.** 20 мин низкая мощность, 15 мин средняя мощность.

**Хранение.** Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.