

Технический Паспорт Лак бесцветный 2К

Продукт: Бесцветный акриловый 2К лак со средним содержанием нелетучих компонентов.

Свойства: Обладает высокой стойкостью к климатическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению. Комплект состоит из лака и отвердителя к лаку

- Не требует разбавления
- Легко и комфортно наноситься
- Высокий глянец после нанесения
- Прекрасно полируется после высыхания.
- Отличная адгезия к различным поверхностям.

Цвет – прозрачный

Плотность – 0,97кг\л.

Подготовка и нанесение:

	Пропорции смешивания компонентов		
		По объёму	По весу
	Акриловый лак	100/	100
	Отвердитель для лака	50/	50
	Вязкость рабочей смеси		
	16 – 18 сек, Ford 4/200С		
	Жизнеспособность смеси 4 часа при 20°C		
	Краскораспылитель :Сопло 1,3÷1,4 мм,		
	Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 2 -4 бар		
	Количество слоев		
	2 полных слоя Толщина сухого покрытия - 40-50 μm		
	Время испарения		
	- межслойная выдержка - выдержка перед сушкой	5-10 минут Мин10 минут	
	Сушка при 20oC:	Сушки при 60oC:	ИК Сушка
	Монтаж: 7 часов	Монтаж: 30 мин	30 мин
	Полное высыхание: 18 часов При температуре ниже 20oC время высыхания значительно увеличивается		

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

Полировка: При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировать поверхности с покрытием 2K легче всего через сутки после высыхания поверхности в камере.

Хранение: Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

Гарантийный срок хранения:

Лак акриловый бесцветный - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака– 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.